



Pluimers HR-IsoPlus 35

Pluimers HR IsoPlus 35 is een 2-komponenten opencellig Polyurethaanschuim. Het wordt toegepast voor het aanbrengen van spouwmuurisolatie zowel voor nieuwbouw als renovatie door middel van een injectie methode. Het kan toegepast worden bij spouwbreedtes vanaf 30 mm. Te injecteren via boorgaten vanaf 14 mm. Beperkingen; muren met een geglazuurde buitensteen of muren voorzien van een dampremmende verf of stuclaag.

Technische gegevens

Kenmerk	Prestatie	Specificatie
Toegepaste dichtheid	Ca. 10 kg/m ³	EN 1602
Brandgedrag	Klasse F	EN 13501-1
Duurzaamheid van het brandgedrag	Brandgedrag neemt niet af met de tijd	EN 14318-1:2013
Waterdoorlatendheid	0,74 kg/m ²	EN 1609 Methode B
Waterdampdiffusieweerstandgetal	3,6 μ	EN 12086 Methode A
Gedeclareerde Lambda-waarde	0,037 W/m.K	

VERSIE: 2021-1