



## Isover Insulsafe Plus

Met de nieuwe generatie Isover Insulsafe Plus inblaaswol kunnen niet-geïsoleerde spouwmuren eenvoudig worden geïsoleerd. Toepassing van Isover Insulsafe Plus draagt bij aan het akoestisch comfort in de woning. De wol wordt toegepast voor het aanbrengen van spouwmuurisolatie zowel voor nieuwbouw als renovatie alles door middel van een injectie/blas methode. Het kan toegepast worden bij spouwbreedtes van 40 tot 100 mm. In te blazen via boorgaten van 14 en 18 mm.

Technische gegevens		
Kenmerk	Prestatie	Specificatie
Toegepaste dichtheid Brandgedrag Waterdampdiffusieweerstandgetal Kortstondige waterabsorptie (WS)	Ca. 30kg/m <sup>3</sup> Klasse A1 1,2 μ ≤ 1 kg/m <sup>2</sup>	EN 13501-1 EN 12086 EN 1609
Gedeclareerde Lambda-waarde Zetting Kleur	0,034 W/m.K S1 Wit	EN 12667 Annex K van EN 14064-1
<b>Certificatie</b> Proces DoP	KOMO SKGIKOB.012924.02.NL NLD0003-0005-XX	

VERSIE: 2023-1